

◇ 標準塗装仕様書

AGCコーテック株式会社

◇工法名	ボンフロンパレ薄塗り工法		
◇適用素地	RC下地		
◇使用材料	下塗	ボンフロン水性用プライマーSエナメル	15 kg/缶
	中塗	ボンフロンパレ中塗	15 kg/缶
	上塗	ボンフロンパレ主材	20 kg/缶

工程	使用材料	希釈率 (%)	標準所要量 ^{注1} (kg / m ²)	塗回数	塗装間隔(23℃)	施工方法
素地調整	被塗装面をチェックし、塗装に支障のある付着物、汚れ等を除去する。					
1	下塗	ボンフロン水性用プライマーSエナメル	清水 5 ~ 15	0.12 ~ 0.15	1	2h以上 ローラー スプレー
2	中塗	ボンフロンパレ中塗	清水 0 ~ 5	0.15 ~ 0.18	1	4h以上 ローラー スプレー
3	上塗	ボンフロンパレ主材	清水 2 ~ 5	1.00 ~ 1.50	1	- リシガン 口径:5~6mm
合 計					3	

注1) 標準所要量については、各種施工方法の塗着効率を下記として算出しております。

施工種	塗着効率(%)
刷毛, ローター	80~100
エアレススプレー	60~80
各種吹付けガン	50~70

注2) 中塗は上塗と同系色をご使用ください。